

Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2504
PLASTSERVIS, a.s. Zlín	SANYLAX DB 20	Datum vydání: 2003-05 Datum revize: 2012-06

Disperzní lepidlo vhodné pro lepení papíru, lepenek a dalších, především porézních materiálů. Používá se také jako přísada do směsí organických a anorganických materiálů, kde působí jako pojivo a plastifikační složka.

Složení

PVAc disperze s obsahem přísad.

Vlastnosti

Obsah sušiny	min. 52 %
Viskozita	4 - 20 Pa.s
pH	3 - 5

Návod na použití

Lepidlo Sanylax DB 20 se používá zpravidla pro spojování materiálů za mokra. Lepidlo se nanáší jednostranně na useň nebo lepenku, přiloží se druhý materiál bez lepidla (useň, textil, papír) a spoj se zaválečkuje nebo vyhladí rukou. Konečná pevnost je dosažena po 24 hodinách.

Ředidla

Pro ředění lepidla je možno použít vodu v množství do 5%. Umývání pracovních nástrojů vodou lze provádět jen u čerstvých nánosů, neboť již částečně zaschlé nánosy jsou ve vodě nerozpustné.

Balení

Lepidlo se dodává v pozinkovaných sudech s horním víkem o obsahu 180 kg nebo plastových obalech 5 a 10 kg.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý na dobře větraném místě, chráněném před mrazem při teplotě +10 až +30°C. Doba zpracovatelnosti lepidla je min. 9 měsíců od data výroby.

Bezpečnost

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Podrobnější bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Upozornění

Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou vyšší kvalitu našich výrobků.