

<b>Plastservis</b>	<b>TECHNICKÝ LIST</b>	<b>TL 3201</b>
<b>PLASTSERVIS, a.s.</b> <b>Zlín</b>	<b>VUKOSIL SILICON</b> <b>Universal - A</b>	Datum vydání: 2003-02 Datum revize: 2012-06

**Jednosložkový silikonový lepicí a těsnící tmel. Je trvale elastický a odolný vůči atmosférickým podmínkám.**

### Složení

Tmel na bázi polydimethylsiloxanu, s přísadou plniva, pomocných látek zlepšujících přilnavost a urychlujících vytvrzovací proces, který probíhá vzdušnou vlhkostí. Při vytvrzování se uvolňuje kyselina octová.

### Vlastnosti

Hustota	g/cm <sup>3</sup>	0,97 – 1,02
Vytlačovatelnost	g/min.	150 - 500
Tvrдость	Shore A	15 - 30

### Návod na použití

Tmel je určen pro vnitřní i vnější mnohostranné použití v průmyslu i v domácnostech. Využívá se pro lepení a spárování skleněných a keramických materiálů, dřevěných, plastových a některých kovových dílů (hliník, nerez). Není vhodný pro materiály alkalické povahy (beton, zdivo, omítky).

Plochy, na které je tmel nanášen, musí být suché a čisté (bez mastnoty a prachu). Požadovaný tvar těsnění je třeba vytvořit do 5-ti minut po nanesení nejlépe stěrkou namočenou do vody s přídavkem saponátu. Zpracovávat při teplotě +5°C až +40°C.

### Balení

Tmel se dodává v kartuších á 310 ml balených v kartonech po 24 ks. Vyrábí se v barvě transparentní, bílé, šedé, černé, hnědé a bahama.

### Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený na suchém a dobře větraném místě, chráněném před mrazem při teplotě +10°C až +30°C. Doba zpracovatelnosti tmelu je min. 18 měsíců od data výroby.

### Bezpečnost

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte styku s kůží a očima. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obal se zbytky materiálu odevzdejte na místo určené k ukládání odpadů.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

### Upozornění

*Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.*