Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2331
PLASTSERVIS, a.s. Zlín KÖMMERLING	KÖRAFIX TRO/HL	Datum vydání: 2000-03 Datum revize: 2012-06

Polychloroprenové lepidlo pro podešve a svršky

- Pro lepení usňových, EVAc-, TPE- a pryžových podešví se svršky
- K pomocným pracím a kašírování
- Středně viskózní, světelně stabilizované, mnohostranné použití
- Dvousložkové lepidlo

Popis výrobku

Základ:	polychloropren, rozpouštědlový
Barva:	bezbarvý (opakový), transparentní
Hustota:	0,82 g/cm^3
Viskozita při 20 °C:	2000 mPa.s
Obsah sušiny :	22 – 25 %
Výtoková doba Ford Ø 8 mm :	28 – 38 s
Pevnost spoje * - počáteční	min. 1,2 N/mm
Pevnost spoje * - konečná	min. 4,0 N/mm
Způsob nánosu:	štětec nebo stroj
Tvrdidlo:	Köracur TR 400, Köracur TR 280, Köracur TR 203
Poměr míchání:	5 - 10 %
Nádobový čas:	3 - 4 hodiny s přídavkem Köracuru TR 400 4 - 6 hodin s přídavkem Köracuru TR 280 6 - 8 hodin s přídavkem Köracuru TR 203
Otevřená doba:	10 - 100 minut Po překročení doby lepení zastudena: lepení za tepla při 50 °C
Ředidlo/ Čištění přístrojů:	Körasolv CR, Körasolv M
Třída hořlavosti:	hořlavina I. třídy

*Pevnost v odlupování

Odpovídající bezpečnostní údaje získáte v bezpečnostním listu.

Zpracování

Pracovní teplota: Lepidla a lepené materiály nezpracovávat při teplotách nižších než + 18 °C. Podchlazené lepidlo je nutno před zpracováním temperovat při teplotách 25-35 °C po dobu nejméně 3 dnů a před dalším použitím důkladně promíchat.

Příprava materiálů: Usňové, EVAc, všechny pryžové podešve, stejně jako napínací záložky pečlivě drásat.
TPE a krepové podešve omýt přípravkem Körasolv CR.
Lepené plochy musí být čisté, suché, odmaštěné a zbavené prachu.

Lepení: Obě lepené plochy opatřit rovnoměrným nánosem lepidla Körafix TRO/HL. Savé materiály nánosovat dvakrát.
Po nejméně 10 minutách lepené dílce přiložit k sobě a zalisovat.
Při překročení doby lepení za studena (otevřená doba) nutno lepené plochy ohřát na teplotu 50 °C a teprve pak přiložit k sobě a zalisovat.
Lisovací tlak je závislý na tvrdosti materiálu, lisovací doba je 8 - 15 vteřin.

Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2331
PLASTSERVIS, a.s. Zlín KÖMMERLING	KÖRAFIX TRO/HL	Datum vydání: 2000-03 Datum revize: 2012-06

Zvláštní upozornění

Skladovací podmínky: 6 měsíců při + 18 ^{o}C
Pracovní a skladovací nádoby nutno uchovávat stále dobře uzavřené, aby nedocházelo k zahuštění lepidla odpařením rozpouštědel.

Upozornění
Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.

Výrobek firmy KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO, D-66929 Pirmasens, SRN
Číslo produktu: 54197-03