Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2330
PLASTSERVIS, a.s. Zlín KÖMMERLING	KÖRAFIX TRO	Datum vydání: 2000-03 Datum revize: 2012-06

Dvousložkové polychloroprenové kontaktní lepidlo

- Lepidlo na podešve / svršky
- Pro lepení podešví z usně, EVAc, TPE, přírodní krepy i pryžových podešví se svrškovými materiály, pro pomocné operace / kašírování
- Nízkoviskózní, pro nalepování rámků
- Dvousložkové lepidlo

Popis výrobku

Základ:	polychloropren, rozpouštědlový
Barva:	jantarová
Obsah sušiny :	22 – 26 %
Výtoková doba Ford Ø 8 mm :	20 – 30 s
Pevnost spoje * - počáteční	min. 1,2 N/mm
Pevnost spoje * - konečná	min. 4,0 N/mm
Způsob nánosu:	štětcem nebo strojem
Tvrdidlo:	Köracur TR 400, Köracur TR 280, Köracur TR 203
Poměr míchání:	5 - 10 %
Nádobový čas:	3 - 4 hodiny s přídavkem Köracur R 120 4 - 6 hodin s přídavkem Köracur TR 400 6 - 8 hodin s přídavkem Köracur TR 280
Otevřená doba:	10 - 90 minut Po překročení doby lepení za studena: lepení za tepla při 50 ^{o}C
Počet nánosů:	podle materiálu
Ředidlo / čištění nástrojů:	Körasolv CR, Körasolv M
Třída hořlavosti:	hořlavina I. třídy

*Pevnost v odlupování

Odpovídající bezpečnostní údaje získáte v bezpečnostním listu.

Zpracování

Pracovní teplota: Lepidla a lepené materiály nezpracovávat při teplotách nižších než + 18 ^{o}C. Podchlazené lepidlo je nutno před zpracováním temperovat při teplotách 25-35 ^{o}C po dobu nejméně 3 dnů a před dalším použitím důkladně promíchat.

Příprava materiálů: Usňové, EVAc, všechny pryžové podešve, stejně jako napínací záložky pečlivě drásat.
TPE a krepové podešve omýt přípravkem Körasolv CR.
Lepené plochy musí být čisté,suché,odmaštěné a zbavené prachu..

Lepení: Obě lepené plochy opatřit rovnoměrným nánosem lepidla Körafix TRO.
Savé materiály nánosovat dvakrát.
Po nejméně 10 minutách lepené dílce přiložit k sobě a zalisovat.
Při překročení doby lepení za studena (otevřená doba) nutno lepené plochy ohřát na teplotu 50 ^{o}C a teprve pak přiložit k sobě a zalisovat.
Lisovací tlak je závislý na tvrdosti podešvového materiálu, lisovací doba je 8 - 15 vteřin.

Zvláštní upozornění

Skladovací podmínky: 6 měsíců při + 18 ^{o}C
Pracovní a skladovací nádoby nutno uchovávat stále dobře uzavřené, aby nedocházelo k zahuštění lepidla odpařením rozpouštědel.

Upozornění
Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.

Výrobek firmy KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO, D-66929 Pirmasens, SRN
Číslo produktu: 54197