Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2535
PLASTSERVIS, a.s. Zlín KÖMMERLING	KÖRATEX 263	Datum vydání: 2000-06 Datum revize: 2012-06

Disperzní lepidlo na bázi syntetického latexu

- K pomocnému lepení / kašírování svrškových materiálů
- Pro vlepování vkládacích stélek
- Pro výrobu napínacích stélek
- Obzvláště pro syntetické materiály
- Stříkatelné, roztíratelné štětcem a nánosovatelné válcem
- Dlouhá otevřená doba, vysoká lepivost

Popis výrobku

Základ:	chloroprenový latex, bezrozpouštědlový
Barva:	mléčně bílá
Hustota:	0,99 g/cm^3
Viskozita:	750 mPa.s
Způsob nánosu:	stříkací pistole, válec nebo štětec.
Ředidlo:	voda
Čištění nářadí:	Körasolv CA
Třída hořlavosti:	žádná

Odpovídající bezpečnostní údaje získáte v bezpečnostním listu.

Zpracování

Pracovní teplota: Lepidlo a lepené materiály nezpracovávat při teplotách nižších než + 18 °C.
Lehce podchlazené lepidlo ohřát a promíchat.
Lepidlo chránit před mrazem. Mrazem prošlý produkt je nepoužitelný.

Příprava: Lepené plochy musí být suché, čisté, oprášené a odmaštěné.

Jednostranné lepení za mokra: Jednu lepenou plochu nánosovat lepidlem Köratex 263. Do ještě mokrého filmu lepidla přiložit druhou plochu a zalisovat zvýšeným tlakem.

Kontaktní lepení: Obě lepené plochy rovnoměrně nánosovat lepidlem Köratex 263. Filmy lepidla vysušit do transparence, přiložit a dobře zalisovat.
Lisovací tlak závisí na tvrdosti materiálu.

Zvláštní upozornění

Skladovací podmínky: 6 měsíců při + 18 °C
Pracovní a skladovací nádoby nutno uchovávat stále dobře uzavřené, aby nedocházelo k zahuštění lepidla odpařením vody.

Upozornění
Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.

Výrobek firmy KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO, D-66929 Pirmasens, SRN
Číslo produktu: 63192