Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2720
PLASTSERVIS, a.s. Zlín	Primer E 55	Datum vydání: 2011-10 Datum revize: 2012-06

Jednosložkový přednátěr

- Speciálně vyvinutý pro EVA-materiály
- Nahrazuje drásání, které by mohlo poškodit materiál
- Vyznačuje se krátkou dobou obeschnutí (ca 1 minuta)

Popis výrobku

Základ:	jednosložkový, obsahuje rozpouštědla
Barva:	transparentní
Konzistence:	řídká tekutina
Hustota:	0,99 g/cm^3
Sušina:	4,81 %

Odpovídající bezpečnostní údaje získáte v bezpečnostním listu.

Zpracování

Pracovní teplota: Teplota přednátěru a materiálů při zpracování by měla být v rozmezí +15 až +25^{o}C.

Příprava materiálů: Materiály musí být suché, čisté a zbavené prachu.

Použití: Podešev z EVA materiálu natřít Primerem E 55. Po obeschnutí minimálně 1 minutu může následovat nános lepidla. Delší doba obeschnutí vede k lepšímu odpaření rozpouštědel a u některých materiálů k lepším počátečním pevnostem.

Zvláštní upozornění

Skladovací podmínky: 12 měsíců v uzavřeném originálním obalu při teplotě +5 až +30 ^{o}C

Bezpečnost: Hořlavina I. třídy. Při skladování a manipulaci je nutno dodržovat ustanovení ČSN 650201.

Balení: Přednátěr se dodává v lahvích o obsahu 1 litr nebo v plechovkách o obsahu 3,5 kg, 7 kg a 15 kg.

Upozornění
Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.