

Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2511
PLASTSERVIS, a.s. Zlín	SVITEX B	Datum vydání: 2003-05 Datum revize: 2012-06

Kontaktní jednosložkové disperzní lepidlo pro spojování textilních a usňových dílců v šicích dílnách, určené přednostně pro nanášení stříkáním.

Složení

Vodná disperze na bázi přírodního latexu s obsahem přísad.

Vlastnosti

Obsah sušiny	52 - 57 %
Výtoková doba Ford Ø 4 mm	10 - 17 s
pH	10 - 12

Návod na použití

Na očištěné povrchy slepovaných materiálů se nanese lepidlo stříkáním a nechá se cca 10 minut obесhnout. Pak se materiály k sobě přitlačí a zaschnutím se docílí konečné vazby. Spotřeba je cca 250 g/m².

Ředidla

Pro ředění lepidla je možno použít vodu v množství do 5%. Umývání pracovních nástrojů vodou lze provádět jen u čerstvých nánosů, neboť již částečně zaschlé nánosy jsou ve vodě nerozpustné.

Balení

Lepidlo se dodává v pozinkovaných sudech o obsahu 170 kg, v plechovkách o obsahu 3,5 ; 7 ; 15 a 42 kg.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý na dobře větraném místě, chráněném před mrazem při teplotě +15 až +30°C. Doba zpracovatelnosti lepidla je min. 2 měsíce od data výroby.

Bezpečnost

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Podrobnější bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Upozornění

Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.