Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2512
PLASTSERVIS, a.s. Zlín	SVITEX R 94	Datum vydání: 2003-05 Datum revize: 2012-06

Kontaktní jednosložkové disperzní lepidlo pro zatírání švů s dobrou odolností vůči stárnutí.

Složení
Vodná disperze na bázi přírodního latexu s obsahem přísad.

Vlastnosti

Obsah sušiny	55 - 60 %
Viskozita	8 - 16 Pa.s
pH	10 - 11

Návod na použití
Na očištěný povrch svrškového dílce v místě šitého švu se štětcem nejprve nanese jako přednátěr lepidlo Svitex UP a nechá se cca 10 minut obeschnout. Na zaschlý přednátěr se nanáší Svitex R 94 v dostatečně silné vrstvě, aby byla zajištěna vodonepropustnost švu. Po min. 30 minutách obeschnutí nánosu Svitexu R 94 se svršek i v místě zatřeného švu opět přetírá lepidlem předepsaným pro lepení podšívkových dílců (Svitex UP, Svitex 303, Obuvnická guma).
Spotřeba Svitexu R 94 je cca 350 g/m^2.

Ředidla
Pro ředění lepidla je možno použít vodu v množství do 5%. Umývání pracovních nástrojů vodou lze provádět jen u čerstvých nánosů, neboť již částečně zaschlé nánosy jsou ve vodě nerozpustné.

Balení
Lepidlo se dodává v pozinkovaných sudech o obsahu 170 kg, v plechovkách o obsahu 3,5 ; 7 ; 15 a 42 kg.

Skladování
Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý na dobře větraném místě, chráněném před mrazem při teplotě +15 až +30^{o}C. Doba zpracovatelnosti lepidla je min. 1 měsíc od data výroby.

Bezpečnost
Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Podrobnější bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Upozornění
Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.