Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2324
PLASTSERVIS, a.s. Zlín	**VUKOLOR ČERNÝ**	Datum vydání: 2003-05 Datum revize: 2012-06

Roztok určený k vybarvení polychloroprenových rozpouštědlových lepidel typu Vukolep.

Složení

Roztok chloroprenového kaučuku v organických rozpouštědlech s obsahem barevných pigmentů a dalších přísad.

Vlastnosti

Obsah sušiny	14,0 - 18,0 %
Výtoková doba Ford Ø 8 mm	45 - 85 s
Vzhled	černá viskózní kapalina

Návod na použití

Barvící přísada Vukolor se používá k vytónování spáry lepidla u spojů lepených obuvnickými lepidly typu Vukolep. Do lepidel se obvykle přidává 1-2% Vukoloru černého. K dosažení požadovaného černého odstínu lepidla je možno dávkování barvicí přísady podle potřeby upravit.

Ředidla

Pro ředění lepidla a umývání pracovních nástrojů je možno použít Vukosol A 13.

Balení

Barvící přísada se obvykle dodává v plechovkách o obsahu 5 a 15 kg.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý na dobře větraném místě, chráněném před mrazem při teplotě +10 až +30^{o}C. Doba zpracovatelnosti barvicí přísady je min. 6 měsíců od data výroby.

Bezpečnost

Hořlavina I. třídy. Při skladování a manipulaci je nutno dodržovat ustanovení ČSN 650201. Podrobnější bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Upozornění

Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.