Plastservis	TECHNICKÝ LIST	TL 2518
PLASTSERVIS, a.s. Zlín	VUKOTEX S 54	Datum vydání: 2003-05 Datum revize: 2012-06

Kontaktní jednosložkové disperzní lepidlo pro vlepování stélek a pro méně náročné funkční spoje v šicích dílnách. Vykazuje zlepšenou odolnost vůči stárnutí a je zvláště vhodné pro savé materiály. Viskozita lepidla je upravena pro ruční nános štětcem.

Složení

Vodná disperze na bázi přírodního a syntetického latexu s obsahem přísad.

Vlastnosti

Obsah sušiny	54 - 58 %
Výtoková doba Ford Ø 8 mm	8 - 40 s
pH	nestanovuje se
Pevnost spoje * - počáteční	min. 0,8 N/mm

*Pevnost v odlupování

Návod na použití

Na napínací stélku obuvi se štětcem nanese rovnoměrná vrstva lepidla, přiloží se vlepovací stélka bez nánosu lepidla, spoj se rukou uhladí a nechá se důkladně zaschnout.
Podobně se postupuje i při spojování dílců v šicích dílnách.
Spotřeba je ca 250 g/m^2.

Ředidla

Pro ředění lepidla je možno použít vodu v množství do 5%. Umývání pracovních nástrojů vodou lze provádět jen u čerstvých nánosů, neboť již částečně zaschlé nánosy jsou ve vodě nerozpustné.

Balení

Lepidlo se dodává v pozinkovaných sudech s horním víkem o obsahu 100 a 150 kg, v plechovkách o obsahu 15 a 42 kg nebo plastových obalech 5 a 10 kg.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý na dobře větraném místě, chráněném před mrazem při teplotě +15 až +30^{o}C. Doba zpracovatelnosti lepidla je min. 2 měsíce od data výroby.

Bezpečnost

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Podrobnější bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Upozornění
Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.